

MATERI-AID® シリーズ



ナチュラルな
着色で
木材を守る

耐候性木材保護塗料

水性着色による超耐候性木材保護用

耐候性木材保護塗料

ウッドエイド ナチュレ
WOOD-AID®

撥水

防虫

防腐

防カビ

耐候性木材保護塗料

ウッドエイド ナチュレ WOOD-AID®

これまで木部用塗料は、クリアや淡い色で高い耐候性を得るのは困難でした。一般的に着色系に配合される顔料が紫外線の透過を妨げることで耐候性が得られましたが、その反面、隠蔽力が上がることで木の質感が損なわれるため、耐候性と木の質感維持はトレードオフの関係でした。そこで、これまでのハイブリッド技術を更に高めることでクリアや淡い色でありながら耐候性を高め、相反する特性の両立を実現した塗料が『ウッドエイドナチュレ』です。

特長


クリアでも有色塗装並みの耐候性

これまでのハイブリッド技術の更なる向上により、クリアでも長く美しさを保ちます。

●ウッドエイドナチュレの色持ちと撥水性を確認

1000時間の促進耐候性試験を行った結果、何れも劣化は軽微で撥水性も確保されていました。

試験条件：塗布量0.12kg/m²、紫外線量180W/m²(JASS18 M-307の3倍相当)



『ハイブリッドってナニ?』

ハイブリッドは、2つ(またはそれ以上)の異質のものを組み合わせ一つの目的を成すものを言います。

ウッドエイドナチュレの場合はシリコーンゴムとアクリル塗料の組合せです。それぞれの特徴を引き出しながら弱点を補い合い、さらに進化を図りました。ナチュラルでライトな色と、従来品と同等以上の耐候性を同時に実現します。

木材の魅力を活かす、ライトな8色

ウッドエイド ナチュレは、「木の風合いをより活かして着色したい」というご要望に応える、ライトな印象の8色をラインナップ。着色系の7色に任意の割合でクリアを調合し、さらに色を薄めて使用できるほか、クリア単独の使用でも高い耐候性を発揮します。

● クリア

※完全な透明ではなくやや乳白色の仕上がりになります



● ホワイト



● ライトオーク



● マホガニー



● チーク



● ウォルナット



● ダークオーク



● ブラック




※標準使用量0.16kg/m²で塗布したものです。 ※色見本は印刷の都合上、実際の色合いとは多少異なる場合があります。

特長

有色系にクリアを混ぜ合わせ、 より薄く調整可能

クリア自体が高い耐候性を有しているので、着色系の7色に任意の割合でクリアを調合し、さらに色を薄めて使用することが可能。木の風合いをより活かすことができます。



クリア

クリア
以外
(着色系)

特長

水性で 人と環境にやさしい

水性なので人と環境にやさしく、ホルムアルデヒドの放散量がF☆☆☆☆相当なので室内でも安心してご使用いただけます。また、木材が長持ちすることにより炭素が長期に固定化されCO₂低減にも貢献します。主成分のひとつであるシリコーンゴムは、哺乳瓶用乳首やコンタクトレンズにも使われる安全性に優れた素材です。



シリコーンは哺乳瓶の乳首やコンタクトレンズに使われるほど安全性の高い素材です。

特長

作業が簡単で効率的

塗料でありながら粘度は低く溶剤臭もないため塗りやすく、乾燥時間が早いので短い間隔で塗り重ねができる効率的です。また、非危険物のため現場施工も容易です。



特長

防カビ・防虫・ 防腐性能をプラス

防カビ・防虫・防腐剤の配合により、木材自体も長期間保護し、美しさをより長持ちさせます。

特長

木の風合いを活かした 高級感のある仕上がり

ウッドエイド ナチュレは、木材の風合いを活かすライトな印象の色合いが特長。さらに、木材に浸透する含浸型のため、木材の良さである木目を生かし風合いを損ないません。また、主成分であるシリコーンゴムは水蒸気透過性と通気性に優れ木材の呼吸を妨げないので、腐朽や割れを軽減します。これは酸素や水蒸気の透過性が必要とされているコンタクトレンズや化粧品に使われていることからも想像いただけます。



シリコーンはコンタクトレンズにも使われ、多くの酸素が瞳に届くとして注目の素材です。




木の風合いが生きる 施工例

ウッドエイド ナチュレの性能が 「安全に」「十分に」発揮できますように 必ずお読みいただいた上で、 正しくご使用ください。




取扱い上の注意

本製品は安全に配慮して製造していますが、誤った使い方をすると人的事故や物的損害を引き起こす原因となり、大変危険です。ご使用の前には「取り扱い上の注意」を必ずお読みになり、記載事項を守って安全に正しくご使用ください。



塗装前の確認



1.表示の用途以外に使用しないでください。

ログハウス、ウッドデッキ、バルコニー、ベンチ、雨戸、羽目板、板壁などの未塗装部。ラティス、トレリス、プランターなどの未塗装のガーデン用木製品。

※絶えず水がかかったり水に浸かるところやいつも湿っているところ、また頻繁に歩行する床面には適しません。

標準塗り面積

1kg
の場合

6m²

4kg
の場合

25m²

16kg
の場合

100m²

2.塗装方法に記載の注意事項もよく読んでから使用してください。

3.塗布量が少ないと耐候性など十分な性能が發揮できないので、標準塗り面積を目安に塗装してください。

4.塗装時及び乾燥するまでの間、降雨が予想される場合や、気温5°C以下または湿度85%以上になることが予想される場合は塗らないでください。

塗装前の準備

素地・下地準備

1.素地調整は十分に行ってください。

2.素地の乾燥は十分に行ってください。部分的に湿っていると色むらになることがあります。

3.下地の色や吸い込みの度合いによって仕上がりの状態や色、乾燥性が大きく左右されますので、予め目立たない部分で必ず試し塗りをして、色・浸透性・下地への影響を確かめてから塗装してください。


クリア使用

色を薄くしたい場合クリアで薄めることができます。

塗装方法

①

塗る面のゴミ・ホコリ・泥・カビ・苔・藻などを十分取り除きます。汚れがひどく落としにくい場合はデッキブラシなどで水洗いし、よく乾かします。



！注意事項

※他の塗料が塗装されている場合は塗れません。旧塗膜を十分に取り除いてから塗装してください。

②

ヤニの多い箇所はあらかじめラッカーうすめ液でヤニをふきとっておきます。




③

目の粗い木はサンドペーパー (#180~#240) を軽くかけてから塗装します。



④

本品が付着して困るところは、あらかじめマスキングテープなどで覆っておきます。




！注意事項

※床にこぼれると滑りやすくなりますのでしっかりと養生してください。

⑤

ふたを開ける前に容器を逆さにしてよく振り動かして塗料を均一にし、必要量を口の広い容器に移します。



[色を薄めて使う場合]

ウッドエイド ナチュレは着色系塗料にクリアを調合し、任意の色に薄めて使用することができます。求める色に合った配分で塗料を容器に入れて十分にかき混ぜてください。



! 注意事項

※ 使用中もときどきかき混ぜてください。

⑥

塗装は水性刷毛を使います。広い平面の場合はコテバケを使用すると早くきれいに塗ることができます。

〈標準使用量〉 $0.16\text{kg}/\text{m}^2$


〈塗り回数目安〉 2回

〈塗り面積〉 $6\text{m}^2/1\text{kg}$

$25\text{m}^2/4\text{kg}$

$100\text{m}^2/16\text{kg}$

より耐候性をお求めの場合は、3回塗りで $0.22\text{kg}/\text{m}^2$ 以上塗布することをおすすめします。



! 注意事項

- ※ローラー、スプレーなどはムラになりやすく仕上がりが悪くなるので避けてください。
- ※伸びが悪い場合や乾燥が早すぎる場合は、任意に1~10%程度まで水で希釈することで、ある程度改善することができます。
- ※希釈し過ぎると性能を著しく損なう恐れがありますので十分に注意してください。

⑦

塗り重ねる場合は、夏期は2時間以上、冬期は5時間以上乾燥させてください。マスキングテープは塗料が手につかなくなったら剥がします。



※塗料が落ち着き、十分な性能が発揮されるまでには塗装後1週間程度掛かりますので、それまではなるべく過度な使用は避けてください。

塗装後の注意点



仕上りの注意点

1. 塗装後は6時間以上水がかからないように養生してください。
2. 塗装時及び乾燥するまでの間、降雨が予想される場合や、気温 5°C以下または湿度85%以上になることが予想される場合は塗らないでください。
3. 色を薄くしたい場合はクリアで薄めることができます。
4. 均一になった塗料の見かけの色は、表示の色と異なって見えることがあります。標準塗り面積を塗装し、乾燥した後は表示の色のようになります。
5. 下地の色や吸い込みの度合いによって仕上がりの状態や色、乾燥性が大きく左右されますので、予め目立たない部分で必ず試し塗りをして、色・浸透性・下地への影響を確かめてから塗装してください。
6. 木肌が滑らかでも1回目の塗装が十分乾燥した後、塗装表面にザラツキが生じた場合はサンドペーパー(#320程度)を軽く当ててから2回目を塗ると滑らかに仕上がります。
7. 塗り面積・乾燥時間・着色力・色相などは、素材・塗り方・気象条件等により多少異なります。



用具の手入れ方法

1. 使用した用具は乾かさないうちに、新聞紙かポロ布ができるだけ塗料を拭き取り、水か湯で洗ってください。

塗装後の注意点


1. 塗装後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。
2. 容器は塗料を使い切ってから捨ててください。
3. やむを得ず塗料を捨てるときは、水性塗料用固化剤で固化するか、新聞紙などに塗り広げ、乾かしてから一般ゴミとして処分してください。
4. 万が一、床面にこぼして乾燥した部分は、雨などで濡れているときや、靴下のまま歩いたとき、また履物の種類によっては歩行の際に滑りやすくなりますので十分に注意してください。
5. 塗装面の上に塩化ビニル製品(子供用プールやレジャーシートなど)を長期間置かれた場合には、塗装面に跡が残ることがあります。

塗装後のメンテナンス (塗り替え)

●塗り替え時期の目安



撥水性が低下して
水をはじかなくなったとき
(水をかけたときに水玉ができなくなったり)



色あせして白っぽくなってきたとき



汚れがひどくなったとき


保管方法

- 直射日光を避け涼しく乾燥した場所に貯蔵、施錠して保管してください。
- 凝固するのを避けるため0°C以下で保管しないでください。
- 残った塗料は、必ずフタをし、幼児の手の届かないところに保管し、子供が誤食・誤飲・いたずらをしないよう注意してください。



安全対策

1. 表示の用途以外に使用しないでください。また、塗装方法に記載の注意事項もよく読んでから使用してください。
2. 食器など直接食べ物に触れるところやテーブルなど長時間皮膚が触れるところには塗らないでください。
3. 病人、妊婦、乳幼児、薬剤によってアレルギー症状やかぶれ等を起こしやすい方、特異体质の方がいる場所では取り扱わないでください。
4. 犬小屋や鳥カゴ、その他ペットなどが舐めたり、かじったりするような木部には塗らないでください。
5. 塗料が金魚や鯉などの魚類がいる池に入らないよう、また、草木などの植物にかかるないよう注意してください。
6. 塗料が河川、池、下水道に入らないよう注意してください。
7. 塗料がすでに塗られている面や化粧合版には塗れません。
8. 塗料がついても支障がない服装で作業をしてください。
9. 目に入ったり、皮膚に付着しないよう、また誤飲しないよう注意して取り扱ってください。皮膚に付着したまま放置すると炎症を起こすことがあります。必ず保護手袋を着用してください。
10. 取り扱い時は飲食または喫煙をしないでください。塗装中、乾燥中とも換気をよくしてください。
11. 素地調整は十分に行ってください。
12. 素地の乾燥は十分に行ってください。部分的に湿っていると色むらになることがあります。
13. 塗布量が少ないと耐候性など十分な性能が発揮できないので標準塗り面積を目安に塗装してください。



救急処置

- 目に入った場合には、直ちに多量の水で15分以上洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- 誤って飲み込んだ場合には、直ちに口をすすぎ、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- 蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。
- 皮膚に付着した場合には、多量の石鹼水で洗い落とし、痛み又は外観に変化のあるときは、医師の診察を受けてください。

●塗装仕様

素地調整を十分に行い、次の標準塗装仕様、塗装方法に従って塗装してください。
なお、塗装前には必ず試し塗りをして下さい。

塗装する木材	木部全般	
標準塗装	使用量	0.16kg/m ² (最低0.12kg/m ² 以上推奨)
	塗り回数目安	2回
高耐候塗装	使用量	0.22kg/m ² 以上
	塗り回数目安	3回以上
塗装方法	ハケ塗り	
塗装間隔	2時間	
素地調整	汚れや埃を取り除き、ヤニや油分はペイントシンナーで拭きとりよく乾かす。表面が荒れているときはサンドペーパー(#180~#240)をかけて平らにする。	

備考：1.ウッドエイド ナチュレの1回目の塗装時は、下地に吸い込ませる
ようにたっぷりと塗ること。

2.塗装間隔は気温20°Cの場合。低温時は適宜延長する。

3.塗布量確認のため色見本と比較し、色が薄い場合は塗り重ねる。

※塗布量は、塗料設計時の初期性能を維持するための量です。この量を下回ると性能維持が困難になりますので十分にご注意下さい。

ウッドエイド ナチュレ WOOD-AID®



16kg



4kg



1kg

商品名

ウッドエイドナチュレ

品名

合成樹脂塗料(水系)

成 分

合成樹脂(アクリル・ウレタン・シリコーンゴム)、顔料(クリアは除く)、防カビ剤、防腐剤、防虫剤、水

塗り面積

標準使用量 0.16kg/m²の場合 : 6m²/1kg、25m²/4kg、100m²/16kg
高耐候塗装 0.22kg/m²の場合 : 4.5m²/1kg、18m²/4kg、72m²/16kg

用 途

ログハウス、ウッドデッキ、バルコニー、ベンチ、雨戸、羽目板、板壁などの未塗装木部。ラティス、トレリス、プランターなど未塗装のガーデン用木製品。

※絶えず水がかかったり水に浸かるところやいつも湿っているところ、また頻繁に歩行する床面には適しません。

●お問い合わせ先

日本マテリエイド株式会社

〒530-0005 大阪市北区中之島2-3-18
中之島フェスティバルタワー19F

E-MAIL : info@materi-aid.com

URL: www.materi-aid.com

〈販売元〉



※本カタログ記載内容の無断転載・複製・引用等はかたくお断りします。

※本カタログ記述内容は2019年6月現在のものです。